



বিব্লা হোরাইট

এভার-হোরাইট চিমেন্ট রাশ

শুভ্রতা অঙ্গুলীয়, যায় বছৰ বছৰ ধৰি

Safed Bemisaal, Chale Saalo Saa!

NEW

MRP. ₹ 675/-

ADITYA BIRLA
UltraTech

Birla White
EVER-WHITE
WHITE CEMENT WASH

NET QUANTITY
25 kg

3 YEAR
WARRANTY

XX HIGHER
STRENGTH

UNMATCHED
WHITENESS

NO CRACKING
NO FLAKING



বিৰলা হোৱাইট এভাৰ-হোৱাইট চিমেন্ট রাশ

বিৰলা হোৱাইট ‘এভাৰ-হোৱাইট চিমেন্ট রাশ’ পোৱা যায় অত্যন্ত দীৰ্ঘস্থায়ী, অত্যুত্তমভাৱে উজ্জ্বল আৰু যথেষ্টভাৱে ধনৰাহিকৰী ৰাল ফিনিছ আপোনালৈ আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰূতিৰ সৈতে। ই চিমেন্ট পেইন্টচৰ বাবে এটা প্ৰাইমাৰ কোট হোৱাৰ লগতে সকলো ধৰণৰ সৃক্ষ ফাট আৰু ফাঁক আদিৰ ক্ষেত্ৰত এবিধ সুদৃক্ষ ফিলাৰ কপেও কাম কৰে।

বিৰলা হোৱাইট এভাৰ-হোৱাইট চিমেন্ট রাশ হ’ল একমাত্ৰ চিমেন্ট রাশ যি সাথাৰণ হোৱাইট চিমেন্ট রাশ / লাইম রাশতকৈ বহু বেছি দিন যায় আৰু ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা উপৰিভাগলৈ অত্যুৎকৃষ্ট ফিনিছ আগবঢ়ায়।

বিৰলা হোৱাইট এভাৰ-হোৱাইট চিমেন্ট রাশ হ’ল এনে এবিধ জঞ্জালবিহীন প্ৰডাক্ট যাক ব্ৰাছ বা স্প্ৰেৰ জৰিয়তে সহজে লগাব পাৰি, সেয়ে ইয়াক সৰু-সুৰা মিস্ত্ৰী / পেইন্টৰ / বাজমিস্ত্ৰী আদিয়োও অনায়াসে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি।



3 গুণ
অধিক শক্তি



অতুলনীয়
শুভতা



ফাট নেমেলে
বখলা-বখল নহয়

প্রয়োগ করার ঠাই:

- নতুন চিমেন্ট প্লাষ্টার দেরাল (ভিতৰৰ বা বাহিৰৰ)
- আৰচিচি / কংক্ৰিটৰ উপৰিভাগ



বিমেশত্ব আৰু লাভসমূহ:

- সৰু গাঁত / ছিদ্র, সূক্ষ্ম ফাট আৰু ফাঁক আদি পূৰাই দিয়ে
- উৎকৃষ্ট বগা ফিনিচ
- স্মৃদ মেট ফিনিচ
- সেমেকা / আৰ্দ্র উপৰিভাগতো প্রয়োগ কৰিব পাৰি
- উপৰিভাগে পায় অতিৰিক্ত শক্তি
- এৰাই নাযায়, বখলা-বখল নহয় বা বৈ নাযায়
- 3 বছৰলৈকে দীৰ্ঘস্থায়ী

প্রয়োজনীয় আহিলা-পাতি

- একে সমান মিশণ বনাবৰ বাবে মেকানিকেল ষ্টিবার্চ ব্যৱহাৰ কৰা উচিত
- লগোৱাৰ বাবে পেইন্টিং ব্রাচ / ৰোলাৰ ব্যৱহাৰ কৰা উচিত

তলৰ উপৰিভাগৰ প্ৰস্তুতি

- এমাৰী / বালিকাগজ, ৱেড বা তাঁৰৰ ব্রাচ আদিৰ সহায়ত, উপৰিভাগ / দেৱালত লাগি থকা বা ওলমি সকলো সামগ্ৰী, ধূলি-মলি আৰু তেল-চিকটি আদি দূৰ কৰিব।

তলৰ উপৰিভাগ আগতেই তিয়াই লব

- বিৰলা হোৱাইট এভাৰ-হোৱাইট চিমেন্ট রাশ ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে ইয়াৰ তলৰ উপৰিভাগ তিয়াই লোৱাটো হ'ল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ, ইয়াৰ ফলত বেছি ভাল কৰ্মদক্ষতা, কভাৰেজ আৰু আঢ়া লাগি ধৰাৰ উচ্চ শক্তি পোৱা যায়। উপৰিভাগ তিওৱাৰ কাম ব্রাচ, হোচ পাইপ স্প্ৰে আৰু লগতে মগ বা টেমাৰে পানী ছাটিয়াইও কৰিব পৰা যায়। ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে উপৰিভাগ তিতি থকা অতি লাগতিয়াল।

‘বিবলা হোরাইট এভার-হোরাইট চিমেন্ট রাশ’-র মিশ্রণ তৈয়ার

- ◆ মিশ্রণ অনুপাত (1:1.2) ৪ একে সমান গাঢ়তার পেষ্ট বনোরাব বাবে 1 কিলো “বিবলা হোরাইট এভার-হোরাইট চিমেন্ট রাশ” 120% পরিষ্কার পানী (1 কিলো এভার-হোরাইট চিমেন্ট রাশ + 1200 মিলি পানী)-র সৈতে লাহে লাহে মিহলাব।
- ◆ গাঢ় পেষ্ট বনোরাব বাবে মিশ্রণের কাম পরাপক্ষত মেকানিকেল ষ্টিবারের করিলে (3-5 মিনিট) বেছি ভাল / হাতেরে 10-12 মিনিট সময় লৈ মিহলাব। প্রস্তুত কৰাৰ পিছত পেষ্ট 1.5-2.0 ঘন্টাৰ ভিতৰতে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত।



উপৰিভাগত প্ৰয়োগ

- ◆ ভালকৈ মিহলাই লোৱাৰ পিছত, এডাল পেইণ্টিং ব্ৰাচ (4 বা 5 ইঞ্চিৰ) / যথোপযুক্ত ৰোলাৰৰ সহায়ত ‘বিবলা হোরাইট এভার-হোরাইট চিমেন্ট রাশ’ সেমেকা / তিতি থকা দেৱাল / উপৰিভাগত একে সমানভাৱে লগাব।
- ◆ সৰ্বোত্তম পৰিণাম লাভ কৰিবলৈ, প্ৰত্যেকটো কোট লগোৱাৰ পিছত উপৰিভাগক 6-8 ঘন্টালৈকে শুকাবলৈ দিব, তাৰপিছত উপৰিভাগক সঠিকভাৱে শোধন কৰিবলৈ উপৰিভাগত পানীৰ স্প্ৰে কৰিব। দ্বিতীয় কোট লগোৱাৰ আগতে উপৰিভাগক 24 ঘন্টা ধৰি বা অতি কমেও গোটেই ৰাতিটো ধৰি শুকাবলৈ দিব।
- ◆ গোটেই ৰাতি শুকোৱাৰ পিছত, দ্বিতীয় কোটটো লগোৱা। উপৰিভাগৰ ভাল ফিনিচৰ বাবে দুটা কোট লগালেই যথেষ্ট।
- ◆ শেষৰ কোটটো লগোৱাৰ পিছত, অতি কমেও 3-5 দিন ধৰি (বতৰৰ অৱশ্য অনুযায়ী 2-3 বাৰকৈ) পানীৰে শোধন কৰা আৱশ্যক।
- ◆ কেৱল পথালিকৈ লৈহে ব্ৰাচডাল ব্যৱহাৰ কৰা উচিত। ইয়াৰ ফলত উপৰিভাগত বেছি ভাল ফিনিচ পোৱা যাব আৰু ব্ৰাচৰ পৰা লগা দাগো অতি কম হ'ব।



কারিকৰী মানদণ্ডসমূহ

ক্রমাঙ্ক	কারিকৰী মানদণ্ডসমূহ	বিনির্ধারণ	পরীক্ষণ পদ্ধতি
1.	কভাৰেজ (বৰ্গ ফুট / কিলো / দুটা কোট) [অত্ত্বাত্ম মিহি উপৰিভাগত]*	38-42	ঘৰুৱা
2.	সতেজ হৈ ৰোৱাৰ সময় (ঘন্টা)	1.5-2.0	ঘৰুৱা
3.	শুকোৱাৰ সময় @ $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ -টাচ ড্ৰাই -হার্ড ড্ৰাই	সৰ্বোচ্চ 1 ঘন্টা সৰ্বনিম্ন 6 ঘন্টা	ঘৰুৱা ঘৰুৱা
4.	VOC ভিঅ'চি (মিশ্রা / কিলো)	শূন্য	ASTM 6886
5.	বাস্ক ডেঙ্গিটী (গ্রাম / চেমি3)	0.90-1.0	ঘৰুৱা

*এই মাত্ৰা মিহি উপৰিভাগৰ বাবেহে, কিন্তু উপৰিভাগৰ গঠনশৈলী অনুযায়ী ইয়াৰ পৰিবৰ্তন ঘটিব পাৰে।

সতৰ্কতাসমূহ:

- ✓ মিশ্রণ বনোৱাৰ সময়ত, এই প্ৰডাক্ট বিৰলা হোৱাইট এভাৰ-হোৱাইট চিমেন্ট ৰাশুকহে পানীত যোগ দিয়া উচিত, তাৰ ওলোটাটো কৰা উচিত নহয়।
- ✓ মিশ্রণ বনোৱাৰ সময়ত, একেৰাবে লৰাই থাকিব।
- ✓ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু কৰি লোৱা উপৰিভাগতহে বিৰলা হোৱাইট এভাৰ-হোৱাইট চিমেন্ট ৰাশু ব্যৱহাৰ কৰিব।
- ✓ কেৱল এনে সীমিত পৰিমাণতহে মিশ্রণ তৈয়াৰ কৰি লব, যাক 2 ঘন্টাতকৈ কম সময়ৰ ভিতৰতে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব, যাতে ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতেই মিশ্রণখনি গোট মাৰি নাযায়।
- ✓ অত্যধিকভাৱে শোষণ কৰা উপৰিভাগৰ ক্ষেত্ৰত, ফিনিছ কোটক পাতল কৰি লব।
- ✓ এভাৰ-হোৱাইট চিমেন্ট ৰাশুৰ দুটা কোট ব্যৱহাৰ কৰাৰ মাজত 24 ঘন্টা সময়ৰ ব্যৱধান ৰাখিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হ'ল।
- ✓ ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে পেষ্টখনি লৰাই থাকিব। একে সমান মিশ্রণ প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে মেকানিকেল ষ্টিবাৰ ব্যৱহাৰ কৰা আটাইতকৈ ভাল।
- ✗ এই প্ৰডাক্টৰিখ পোনগটীয়া ৰ'দত ব্যৱহাৰ নকৰিব, যিহেতু এনে অৱস্থাত চিমেন্ট সোনকালে শুকাই যাব আৰু উপৰিভাগত ৱাছৰ দাগ বৈ যাব পাৰে।



আন্টার্টেক চিমেন্ট লিমিটেড (ইউনিট বিৰলা হোৱাইট)

৯ম মহলা, বিৰলা চেম্পুৰিয়ান, পাঞ্জুৰং বুধকাৰ মার্গ, রৰ্লি, মুগ্ধাই : ৪০০০৩০

টেলিফোন বোর্ড নম্বৰ : ০২২-৬৮৫৪০৪৪৪/৫০৩৬৫১১

ঘৰচাইট: www.birlawhite.com | ☎ ট'ল ফ্রি নং : ১৮০০ ১১ ১৭১৭

www.facebook.com/BirlaWhiteCement | twitter.com/BirlaWhite

✉ bw-consumercare@adityabirla.com