



বিব্লা হোরাইট

প্রাইমাকোট প্রাইমাৰ

টিকে নহয়,

সুদীৰ্ঘ দিন... টিকে



ভাৰতৰ 1ম
হোৱাইট চিমেণ্ট ভিত্তিক
লিকুইড প্রাইমাৰ

প্ৰাইমাকোট লিকুইড প্ৰাইমাৰ

বিব্লা হোৱাইট প্ৰাইমাকোট হ'ল এবিধ হোল্ডাইট চিমেন্ট আধাৰিত, পানীৰে পাতল কৰিব পৰা লিকুইড প্ৰাইমাৰ, যি বজাৰত উপলব্ধ বিশুদ্ধ জল-ভিত্তিক এক্ৰাইলিক স্কাল প্ৰাইমাৰ্চৰ তুলনাত অধিক ভালকৈ লাগি ধৰে আৰু বেছি ঠাই সামৰি লয়। ই দেয়ালৰ টপকোট এৱাই যোজ্জাত বাধা দিয়ে আৰু বছৰ বছৰ ধৰি আপোনাৰ দেয়ালখন সুৰক্ষিতকৈ ৰাখে। তদুপৰি ই আপোনাৰ দেয়াললৈ পেইণ্টৰ আচল বৰণ লৈ আহিবলৈ প্ৰয়োজন পৰা সম্ভাব্য সৰ্বোত্তম অস্বচ্ছতা গুণ আৰু শুভ্ৰতা প্ৰদান কৰে।

প্ৰয়োজনীয় আহিলা-পাতি

- ইয়াক লগোজ্জাৰ বাবে পেইণ্টিং ব্ৰাছ / ৰোলৰ ব্যৱহাৰ কৰা উচিত।
- একে সমানভাৱে মিহলাবৰ বাবে পৰিষ্কাৰ বাল্টি আৰু খন্তি লৈ লব।



পণ্যৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ



কাৰিকৰী বিশেষ বিৱৰণ

ক্রমাক	কাৰিকৰী মানদণ্ডসমূহ	বিশেষত্বসমূহ
1	কভাৰেজ শ্ৰেণী	ঘৰৰ ভিতৰৰ বাবে - 170-200 বৰ্গফুট / লিটাৰ / কোট** ঘৰৰ বাহিৰৰ বাবে - 110-140 বৰ্গফুট / লিটাৰ / কোট**
2	শুকুওৱাৰ সময় (উপবিভাগ শুকান হ'বলৈ)	30 মিনিট
3	পাতল কৰা পেইণ্টৰ স্থায়িত্ব	24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ব্যৱহাৰ কৰিব
4	পাতলকৰণ অ'ভাৰকোট ঘণ্টা	100% পৰিমাণৰ পানীৰ সৈতে
5	অ'ভাৰকোট কৰাৰ যোগ্যতা (বিকোট কৰিবলৈ শুকাবলৈ লগা সময়)	4 - 6 ঘণ্টা @ 27° +/- 2°C & RH 60 ± 5%
6	প্ৰয়োগ পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশাৱলী	প্ৰাইমাৰ লগোৱাৰ 7-8 দিনৰ ভিতৰতে শেষৰটো কোটটো লগাব।
7	শ্ৰেণী	বগা শ্ৰেণী
8	সুৰক্ষামূলক বৈশিষ্ট্য	অদাহ্য
9	অনুমোদিত থিনাৰ	পানী
10	প্ৰয়োগ কৰাৰ পদ্ধতি	উপযুক্তভাৱে মিহলাই লোৱাৰ পিছত স্প্ৰে, ব্ৰাছ বা বোলাৰৰ দ্বাৰা
11	শ্ৰেণী লাইফ	পোনপটীয়া ব'দ আৰু অত্যধিক তাপৰ পৰা আঁতৰাই টানকৈ বন্ধ কৰি ইয়াৰ মূল পাত্ৰতে ৰাখিলে ই প্ৰস্তুত কৰা তৰিখৰ পৰা 3 বছৰলৈকে ভাল হৈ থাকে।

*উপবিভাগ সামৰি লব পৰাৰ আচল ক্ষমতা উপবিভাগৰ অৱস্থা (গঠনশৈলী, খহটা গুণ আৰু সছিদ্ৰতা), প্ৰয়োগ কৰাৰ স্থিতি (পেইণ্টাৰৰ কৌশল আৰু প্ৰয়োগ পদ্ধতি) তথা বাহ্যিক কাৰক (উষ্ণতা, বতাহৰ বেগ আদি)-ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ভিন্ন হ'ব পাৰে।

**শুকোৱাৰ আচল সময় বতৰৰ অৱস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ভিন্ন হ'ব পাৰে।

উপলব্ধ 1লি. 4লি. 10লি. আৰু 20লি. পেক চাইজত



প্ৰয়োগ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া

ঘৰৰ ভিতৰভাগ

সকলো প্ৰকাৰৰ উপৰিভাগতে, যেনে ধৰক ভিতৰৰ চিমেন্ট প্লাষ্টাৰ, ভিতৰৰ চিলিং, ভিতৰৰ স্কাল পুটীৰ উপৰিভাগ আদিত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি।

পদক্ষেপ 1: উপৰিভাগৰ প্ৰস্তুতি - প্ৰথমে বালি কাগজ নম্বৰ 180 মাৰি উপৰিভাগ ভালকৈ মিহি কৰি লব আৰু তাৰপিছত উপৰিভাগ চাফ-চিকুণ কৰি লব।

পদক্ষেপ 2: প্ৰাইমাৰ - বিৰ্লা হোৱাইট প্ৰাইমাকোট প্ৰাইমাৰ পানীৰ সৈতে 1:1 অনুপাতত মিহলাই লব। ব্ৰাছ / ৰোলার ব্যৱহাৰ কৰি চিংগল কোট লগাব আৰু তাৰপিছত 3-4 ঘণ্টা মানলৈ শুকাবলৈ দিব।

পদক্ষেপ 3: পুটী - বিৰ্লা হোৱাইট স্কাল পুটীৰ দুটা কোটৰ জৰিয়তে উপৰিভাগ মিহি কৰি লব। 10-12 ঘণ্টা ধৰি শুকাবলৈ দিব আৰু বালি কাগজ নম্বৰ 320 মাৰি মিহি কৰি লব।

পদক্ষেপ 4: প্ৰাইমাৰ - বিৰ্লা হোৱাইট প্ৰাইমাকোট প্ৰাইমাৰৰ দ্বিতীয় কোট লগাব। তাৰপিছত 3-4 ঘণ্টা ধৰি শুকাবলৈ দিব। প্ৰয়োজন পৰিলে, বালি কাগজ নম্বৰ 320 মাৰি মিহি কৰি লব। এতিয়া টপকোট লগাব।

ঘৰৰ বাহিৰভাগ

ইয়াক সকলো প্ৰকাৰৰ উপৰিভাগতে, যেনে ধৰক বাহিৰৰ চিমেন্ট প্লাষ্টাৰ, বাহিৰৰ চিলিং, এক্সেচ্ট চীট, কংক্ৰীট আদিত লগাব পাৰি।

পদক্ষেপ 1: উপৰিভাগৰ প্ৰস্তুতি

ক) সুনিশ্চিত কৰিব যাতে উপৰিভাগ যিকোনো অযথা পেইণ্ট, ধূলি-মাকতি, তেল-চিকটি, ভেঁকুৰ আদিৰ পৰা মুক্ত হৈ চাফ-চিকুণ হৈ থাকে।

খ) উপৰিভাগত থকা যিকোনো ক্ৰটি যেনে ধৰক বিস্কা, পোটোকা পৰা আৰু সৰু-সুৰা ফাট আদি বিৰ্লা হোৱাইট স্কাল পুটী লগাই মিহি কৰি লব।

পদক্ষেপ 2: মিশ্ৰণ - বিৰ্লা হোৱাইট প্ৰাইমাকোট প্ৰাইমাৰ পানীৰ সৈতে 1:1 অনুপাতত মিহলাই লব।

পদক্ষেপ 3: প্ৰয়োগ - ব্ৰাছ / ৰোলারৰ সহায়ত বিৰ্লা হোৱাইট প্ৰাইমাকোট প্ৰাইমাৰৰ চিংগল কোট লগাব আৰু তাৰপিছত 3-4 ঘণ্টা মান ধৰি শুকাবলৈ দিব। এতিয়া টপকোট লগাব।

সতৰ্কতাসমূহঃ

পেটলৈ গলে ক্ষতিকারক, কেনেকৈ পেটলৈ গলে লগে লগে ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ বিচাৰিব।
যদিহে ছালত পোৱণি হ'ব ধৰে তেন্তে লগে লগে প্ৰচুৰ পানীৰে ছালৰ সেই অংশ ধুই পেলাব।
পোৱণি আঁতৰি নাযায় যদি লগে লগে ডাক্তৰক দেখুওৱাব।

কৰণশীল

- সুনিশ্চিত কৰিব যাতে বেৰৰ উপৰিভাগত একো বস্তু ধূলি-বালি লাগি নাথাকে।
- ব্যঞ্জনহাৰ কৰাৰ আগতে ভালকৈ জোকাৰি লব।
- এডোখৰ ঠাণ্ডা আৰু শুকান ঠাইত মজুত কৰি ৰাখিব।

অকৰণশীল

- চৌপাশৰ তাপমাত্ৰা যেতিয়া 10° ছে.-তকৈ কম হৈ থাকে বা ইয়াক লগোজ্বাৰ 4 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে তাতকৈ তাপমাত্ৰা অধিক কমি যোজ্বাৰ সম্ভাৱনা থাকে তেন্তে ইয়াক প্ৰয়োগ নকৰিব।
- ইয়াক বেছিকৈ পাতল নকৰিব বা ব্ৰাছেৰে বেছিকৈ বহলাই নিদিব।
- ষ্টেইনাৰ্চ বা অন্য যিকোনো কালারেণ্ট ইয়াৰ সৈতে ব্যঞ্জনহাৰ নকৰিব।



SCAN TO
KNOW MORE

বিৰ্লা হোৱাইট - আল্ট্ৰাটেক চিমেন্ট লিমিটেডৰ এটা ইউনিট,
9ম মহলা, বিৰ্লা চেঞ্চুৰিয়ন, পাণ্ডুৰং বুধকাৰ মাৰ্গ,
জল্লি, মুম্বাই: 400030

🌐 ৱেবচাইট: www.birlawhite.com | 📞 টেলিফোন বোৰ্ড নম্বৰ: 1800 11 1717

📘 www.facebook.com/BirlaWhiteCement | 🐦 twitter.com/BirlaWhite

✉ bw-consumercare@adityabirla.com

