

സിപ്പ് ഗാർഡ് ഹോറിസോൺസ് സർഫേസ്

മെൻക്കുരകൾക്കും ടെറസുകൾക്കുമായി താഴെ
പ്രതിഫലന ശൈഖിയുള്ളിൽ, വൈറ്റ് സിമൺസ് ഗുണങ്ങളുള്ളിൽ,
എക്സ് യാടക വാട്ടർപ്പൂഫ് കോട്ടിംഗ്

തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അനുസരിച്ച് കോൺക്രീറ്റ്, സിമൺസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള
പ്രതലങ്ങൾക്കായി, പോളിമർ പരിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ള, വൈറ്റ്
സിമൺസ് ഗുണങ്ങളുള്ള ഇലാസ്റ്റിക്കുമായി അനുയോജിച്ച് ഉയർന്ന
ഫലക്ഷമത നൽകുന്നതുമായ ഒരു കോട്ടിംഗ് സിപ്പുമാൻ സിപ്പ്
ഗാർഡ് ഹോറിസോൺസ് സർഫേസുകൾ. ജീമ്മൻ
ഇലാസ്റ്റിക്കുമായി പോളിമറുകളും വൈറ്റ് സിമൺസ്
ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു
ഉൽപ്പന്നത്തിൽ തന്നെ ചുട്ട് കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെയും
വാട്ടർപ്പൂഫിംഗിന്റെയും ഗുണങ്ങൾ ഈ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു.

പ്രയോഗിക്കാവുന്ന ധമഖങ്ങൾ

- എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പുതിയതായി നിർമ്മിക്കുന്നവയും
നേരത്തെ തന്നെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ കോൺക്രീറ്റ്,
അനുസരിച്ചി, സിമൺസ് പ്രതലങ്ങൾ.
- കെട്ടിട മെൻക്കുരകൾ, ടെറസുകൾ, വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ,
ബാൽക്കണി, നീന്തൽക്കുളങ്ങൾ, വേദന്മാര്പികൾ,
പാർക്കിംഗ്.

ഉൽപ്പന്ന സവിശേഷതകളും പ്രയോജനങ്ങളും

- വാട്ടർപ്പൂഫിംഗ്:** പോസിറ്റീവ് ഫൈബ്രോസ്യൂൾഫിക്
മർദ്ദത്തിന്റെ 7 ബാധുകൾ വരെ വാട്ടർപ്പൂഫിംഗ്
സംരക്ഷണം.
- ടട്ടിച്ചേരണി:** അനുസരിച്ചി, കോൺക്രീറ്റ്, സിമൺസ് പ്രതലങ്ങളിൽ
വളരെ ശക്തമായി ടട്ടിച്ചേരുന്നു.
- ഇംഗ്ലീഷ് നിൽക്കൽ:** ചോർച്ചയിൽ നിന്നും വെള്ളം
അർച്ചിറ്റൈറുന്നതിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ കെട്ടിടത്തിന്റെ
പ്രതലത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.
- ഇലാസ്റ്റിക്കുമായി:** താഴെ വികാസവും സങ്കോചവും
മൂലമുണ്ടാകുന്ന സമർദ്ദത്തെ ചെറുക്കാൻ ഇതിന് ഉയർന്ന
ഇലാസ്റ്റിക്കുമായി ഗുണങ്ങളുണ്ട്.
- പിള്ളി അടയ്ക്കൽ:** ജീമ്മൻ ഇലാസ്റ്റിക്കുമായി
പോളിമറുകളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം കാരണം മികച്ച പിള്ളി
അടയ്ക്കൽ ഗുണങ്ങൾ.

- ഉപയോഗവും അടക്കുംപണിയും:** ഈ എക്സ്
പായ്ക്കിലുള്ള വൈറ്റ് സിമൺസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള
പോളിമർ പരിഷ്കരിച്ച പൊടി ഉൽപ്പന്നമാണ് ഈ.
- വവണ പരലുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് തെയ്യുന്നു**
(ആൻഡ്-എപ്പോരേസൺസ്): ഈ ഉൽപ്പന്നം പ്രതലത്തിൽ
ലവണ പരലുകൾ രൂപപ്പെടുന്നതിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയും
ദിർഘകാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഫലം നൽകുകയും
ചെയ്യുന്നു.
- താഴെ പ്രതിഫലന ശൈഖിയുള്ളതും യൂവി-യൈ**
ചെറുക്കുന്നതും: ഈ മികച്ച യൂവി
പ്രതിരോധശൈഖിയുള്ളതും പ്രതിഫലന ശൈഖിയുള്ളതുമായ
കോട്ടിംഗാണ്. കൂടാതെ സൂര്യപ്രകാശം എക്സ്
പ്രതലങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നോൾ 6-8°C ഡിഗ്രി
സെൻറിഗ്രേഡ് ചുട്ട് കുറയ്ക്കുന്നു.
- പരിസ്ഥിതി-സാഹൃദ സ്വഭാവം:** സീറോ വൈബേള്ലറ്റി
ഓർഗാൻിക് കോപ്പാണ്ട് (വിസൻ).
- ആൺഗൈയും ഫംഗസിംഗയും പ്രതിരോധിക്കുന്നു**
- വാറ്റി:** ഈ ഉൽപ്പന്നം 08 വർഷത്തെ വാട്ടർപ്പൂഫിംഗ്
വാറ്റി നൽകുന്നു.

പാക്കജിംഗ്

- 15 കിലോ

പ്രയോഗിക്കേണ്ടവിധം

പ്രതലം തയ്യാറാക്കൽ

- അമുകൾ, പൊട്ടി, ഓർഗാനിക് ലായകങ്ങൾ (ഡി-ഷ്ടറിംഗ്/ക്രൂറിംഗ്-രഹിത മിന്റിൽ), എല്ലാ മുതലായവ പോലെയുള്ള ഇളക്കിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുകളും എമരി പേപ്പൾ, ഉള്ള അലേക്സിൻ വയർ ബൈഷ് മുതലായവ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുക.
- ലവണ പരലുകൾ ഉണ്ടാക്കിൽ, ഇളക്കിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ കണികകളും പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രതലം നന്നായി വൃത്തിയാക്കണം.
- ശുദ്ധജലം ഉപയോഗിച്ച് പ്രതലം നന്നായി കഴുകുകയും ഉൽപ്പന്നം പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രതലം പൂർണ്ണമായും ഉണ്ടുവാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക.
- പ്രതലത്തിലെ വിള്ളലുകൾ കൊക്ക് ഫിലർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അടയ്ക്കണം (<3 മിമി). വലിയ വിള്ളലുകളും കേട് വന്നിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളും പൊള്ളുയായ സ്ഥലങ്ങളും ബിർഖ വൈറ്റ് ലൈവർപ്പാസ്റ്റ് (പോളിമർ സിമൺ പരിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മോർട്ടാർ ഉൽപ്പന്നം) ഉപയോഗിച്ച് തകരാർ പരിഹരിക്കണം.

മിക്സിംഗ്

- ദ്രവ മിന്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 1 കിലോ ഉൽപ്പന്നത്തിൽ ഒപ്പ് 100% ശുദ്ധമായ വെള്ളം (1 കിലോ ഉൽപ്പന്നം + 1000 മിലി വെള്ളം) ചേർക്കുക.
- മികച്ച ഫലം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, നന്നായി മിന്റിലും ചെയ്തിന് ശേഷം 5 മിനിറ്റ് ദ്രവ മിന്റിൽ അനുനന്ദ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക. തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ദ്രവ മിന്റിൽ 1-1.5 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.
- നന്നായി മിന്റിലും ചെയ്തതിന് ശേഷം, ഒരു പെയിന്റിംഗ് ബൈഷിൽ സഹായത്തോടെ വൃത്തിയുള്ളതും ഉണ്ടെങ്കിയതുമായ ചുവർസ്/കീഴ് പാളിയുടെ പ്രതലത്തിൽ പെപ്പമിംഗ് കോട്ട് പൂര്വ്വുക.

1-ഉം 2-ഉം കോട്ട്

- ദ്രവ മിന്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 1 കിലോ ഉൽപ്പന്നത്തിൽ ഒപ്പ് 60%-65% ശുദ്ധമായ വെള്ളം (1 കിലോ ഉൽപ്പന്നം + 600-650 മിലി വെള്ളം) ചേർക്കുക.
- മിന്റിലും ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ട്രൈഡർ (3-5 മിനിറ്റ്) ഉപയോഗിച്ച് നടത്തണം.
- നന്നായി മിന്റിലും ചെയ്തതിന് ശേഷം, 4-6 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് കുറുക്കുകയുള്ള ദിശയിൽ ഉൽപ്പന്നത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കോട്ടുകൾ അടിക്കുക.
- ടെറസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നോട് മികച്ച ഫലം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി, പാരപ്പേറ്റ് ഭിന്നി ഉർപ്പപ്പേട മുഴുവൻ മേൽക്കൂരയിലും ഉൽപ്പന്നം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
- രണ്ട് കോട്ടുകളുടെയും ആകെ കനം പരമാവധി 1.5 മിലീമീറ്ററായി പരിമിതപ്പെടുത്തണം.



സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ


Properties	Seep Guard Horizontal Surfaces	Test Method
Tensile Adhesion Strength (pull off) (n/mm ²) @ 28 days	2.21	ASTM D7234
Water Impermeability (Against Hydrostatic Pressure) (Bar)	Positive: Nil at 7 bar & 4mm @10 bar Negative: Pass @ 5 bar	EN 12390-8:2000
Crack Bridging (MM)	No cracking up to 2.10 mm	EN 1062-7
Alkali Resistance	No colour Change	IS 15489
Fungal Resistant	Zero rating	ASTM G 21
Coverage* Horizontal Surface: Three coats on RCC/concrete surface (Priming coat with 100% + Two coat with 60-65%, Sq.ft./Kg)	12-13	In-House
Pot Life, hrs.	1.5	In-House
Reduction of surface temp. at Noon time (°C)	6-8	In-House

*This value is on ideal concrete surface; however, this may change according to surface pattern/ texture

നോമ്പ് ഫെയർ

തുറക്കാതെ നിലയിലും അനുഭോദ്യജൂമായ സംഭരണ സ്ഥിതിയിലും ആണൊക്കിൽ, നിർമ്മിച്ച മാസം മുതൽ 9 മാസം





SEEP GUARD
WATERPROOFING SOLUTIONS

HORIZONTAL SURFACES

