



സില്പ് ഗാർഡ് വെർട്ടിക്കൽ സർഫേസുകൾ

ഉംബമായി പൂശ്നർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുറം ഭിത്തികൾക്കായി, വൈറ്റ് സിമൺസ് റെസ്റ്റീനേഷൻ എക്സ് ലബ്രക്കെട്ടിയതും താപത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതുമായ വാട്ടർപ്പൂഫ് കോട്ടിംഗ്

ഉംബമായി പൂശ്നർ ചെയ്തിട്ടുള്ള/കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുറം പ്രതലങ്ങൾക്കായി, പോളിമർ പരിവർത്തനയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള, വൈറ്റ് സിമൺസ് റെസ്റ്റീനേഷൻ റൂണാഡ്യൂമെറിക് അയതും ഉയർന്ന ഫലക്ഷ്മത നൽകുന്നതുമായ ഒരു കോട്ടിംഗ് സില്പമാണ് സില്പ് ഗാർഡ് വെർട്ടിക്കൽ സർഫേസുകൾ. റൂണാഡ്യൂമെറിക് ജീർമ്മൻ പോളിമറൂക്കും വൈറ്റ് സിമൺസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രതലത്തിലെ വളരെ നേരിയ എല്ലാ വിള്ളലുകളും അതു നികത്തുകയും ചുവരുകളിലൂടെ വെള്ളം അഞ്ചിറിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ, വെള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാശനഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ഘടനയെ സംരക്ഷിക്കുകയും എറബും മുകളിലെ പെയിറ്റിംഗ് കോട്ടിംഗ് ദീർഘകാല സംരക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രയോഗിക്കാവുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

- എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പുതിയതായി നിർമ്മിക്കുന്നവയും നേരത്തെ തന്നെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ കോൺക്രീറ്റ്, അണ്ണിനി, സിമൺസ് പ്രതലങ്ങൾ.
- ബംഗ്ലാവിൽ പുറം ഭിത്തികൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ പുറം ഭിത്തികൾ.

ഉൽപ്പന്ന സവിശേഷതകളും പ്രയോജനങ്ങളും

- വാട്ടർപ്പൂഫിംഗ്:** പോനിറ്റിവ് ഫൈബ്രോസ്യൂൾടിക് മർദ്ദത്തിൽ 5 ബാരുകൾ വരെ വാട്ടർപ്പൂഫിംഗ് സംരക്ഷണം.
- ട്രിച്ചേരണി:** അണ്ണിനി, കോൺക്രീറ്റ്, സിമൺസ് പ്രതലങ്ങളിൽ വളരെ ശക്തമായി ട്രിച്ചേരുന്നു.
- ഇംഗ്ലീഷ് നിൽക്കൽ:** ചോർച്ചയിൽ നിന്നും വെള്ളം അഞ്ചിറിഞ്ഞുനിൽക്കി നിന്നും നിംബളുടെ കെട്ടിടങ്ങിൽ പ്രതലത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.
- ഇലാഡ്യൂമെറിക്:** താപ വികാസവും സങ്കോചവും മൂലമുണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദത്തെ ചൊരുക്കാൻ ഇതിന് ഉയർന്ന റൂണാഡ്യൂമെറിക് റൂണാഡ്യൂലുണ്ട്.
- പിള്ളളി അടയക്കൽ:** ഇൻമൻ ഇലാഡ്യൂമെറിക് പോളിമറൂക്കുടെ സാന്നിദ്ധ്യം കാരണം മികച്ച വിള്ളളി അടയക്കൽ റൂണാഡ്യൂൾ.
- ഉപയോഗവും അടക്കുമ്പണിയും:** ഈ എക്സ് പായക്കിലുള്ള വൈറ്റ് സിമൺസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള പോളിമർ പരിഷ്കരിച്ച പൊകി ഉൽപ്പന്നമാണ് ഈ.

• ലവണ പരലുകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് തടയുന്നു (**ആൻഡ്-എലോറേസൻസ്**): ഈ ഉൽപ്പന്നം പ്രതലത്തിൽ ലവണ പരലുകൾ രൂപപ്പെടുന്നതിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയും ദീർഘകാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഫലം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

• താപ പ്രതിഫലന ശേഷിയുള്ളതും യൂവി-യൈ ചെറുക്കുന്നതും: വൈറ്റ് സിമൺസ്, വൈറ്റ് അഡിസ്‌റൂഫ് കോട്ടിംഗ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളതിനും പ്രതിരോധിക്കുകയും ദീർഘകാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഫലം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ, ഇത് മികച്ച യൂവി പ്രതിരോധിയശേഷിയുള്ളതും പ്രതിഫലന ശേഷിയുള്ളതുമായ കോട്ടിംഗാണ്. കൂടാതെ സൃജപ്രകാശം എൻകുന്ന പ്രതലങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നോ ചുട്ട് 8-10°C ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചുട്ട് കൂടയ്ക്കുന്നു.

• പരിസ്ഥിതി-സാഹ്യ സ്വഭാവം: നീറോ വൊബെലൂൽ ഓർഗാനിക് കോമ്പാണ്ട് (വിണും).

• ആൺഗൈറ്റും ഹംഗസിനേയും പ്രതിരോധിക്കുന്നു

• **വാറ്റി:** ഈ ഉൽപ്പന്നം 8 വർഷത്തെ വാട്ടർപ്പൂഫിംഗ് വാറ്റി നൽകുന്നു.

പാക്കേജിംഗ്

- 15 കിലോ

പ്രയോഗിക്കേണ്ടവിധം

പ്രതലം തയ്യാറാക്കൽ

- അധുകൾ, പൊടി, ഓർഗാനിക് ലായകങ്ങൾ (ഡി-ഷട്ടറിംഗ്/കൂറിംഗ്-രഹിത മിഗ്രിൽ), എണ്ണ മുതലായവ പോലെയുള്ള ഇളക്കിയിൻകുന്ന എല്ലാ വസ്തുകളും എമരി പേപ്പർ, ഉളി അലൂജിൽ വയർ ബൈഷ് മുതലായവ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് നീകൾ ചെയ്യുക.
- വീണ്ടും പെയിന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രതലങ്ങളിൽ, നീപ് റാസിഡ് ബെർട്ടിക്കൾ സർഫേസുകൾ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് പഴയ പെയിന്റ് നീകൾക്കുള്ളൂക്ക.
- ലവണ പരലുകൾ ഉണ്ടാക്കിൽ, ഇളക്കിയിൻകുന്ന എല്ലാ കണികകളും പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് നീകൾ ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രതലം നന്നായി വ്യത്യിഥാക്കണം.
- ശുദ്ധജലം ഉപയോഗിച്ച് പ്രതലം നന്നായി കഴുകുകയും ഉൽപ്പന്നം പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രതലം പൂർണ്ണമായും ഉണ്ടാക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക.
- പ്രതലത്തിലെ വിളുലുകൾ കൊണ്ട് ഹില്ലർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അടയ്ക്കണം (<3 മിലി). വലിയ വിളുലുകളും കേട് വനിക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളും പൊള്ളുയായ സ്ഥലങ്ങളും ബിൽക്കുള്ള വെറ്റ് ലൈവ്റ്സ്പൂഡ് (പോളിമർ നിമിസ്റ്റ് പരിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മോർട്ടാർ ഉൽപ്പന്നം) ഉപയോഗിച്ച് തകരാൻ പരിഹരിക്കണം.

പെപ്പമിംഗ് കോട്ട്

- ഒരു മിഗ്രിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 1 കിലോ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഒപ്പം 100% ശുദ്ധമായ വെള്ളം (1 കിലോ ഉൽപ്പന്നം + 1000 മിലി വെള്ളം) ചേർക്കുക.
- മികച്ച ഫലം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, നന്നായി മിഗ്രിം ചെയ്യുന്നത് ശേഷം 5 മിനിറ്റ് ഒരു മിഗ്രിൽ അന്തരം തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക. തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മിഗ്രിൽ 1-1.5 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.
- നന്നായി മിഗ്രിം ചെയ്തതിന് ശേഷം, ഒരു പെയിന്റിംഗ് ബൈഷിന്റെ സഹായത്തോടെ വ്യതിയുള്ളതും ഉണ്ടാക്കിയതുമായ ചുവർത്തി/കീഴ് പാളിയുടെ പ്രതലത്തിൽ പെപ്പമിംഗ് കോട്ട് പുരുക്കുക.

1-ഉം 2-ഉം കോട്ട്

- ഒരു മിഗ്രിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 1 കിലോ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഒപ്പം 60%-65% ശുദ്ധമായ വെള്ളം (1 കിലോ ഉൽപ്പന്നം + 600-650 മിലി വെള്ളം) ചേർക്കുക.
- മിനും ഒരു മെകാനിക്കൽ സ്റ്റിർ (3-5 മിനിറ്റ്) ഉപയോഗിച്ച് നടത്തണം.
- നന്നായി മിനും ചെയ്തതിന് ശേഷം, 4-6 മണിക്കൂർ ഇടപിട്ട് കുറുക്കയുള്ള ദിശയിൽ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ രണ്ട് കോട്ടുകൾ അടിക്കുക.
- മറ്റ് മുകൾ കോട്ട് പെയിന്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപായി, പ്രതലം പൂർണ്ണമായും ഉണ്ടാക്കാൻ അനുവദിക്കുക; ഉത്തമമായി സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ 10-12 മണിക്കൂർ.
- രണ്ട് കോട്ടുകളുടെയും ആകെ കുന്നും പരമാവധി 1 മില്ലിമീറ്ററായി പരിമിതപ്പെടുത്തണം.

പുറം ഭാഗ പെപമറും പുറം ഭാഗ എമൽഷൻ പ്രയോഗവും

- ബൈഷ്/രോളർ ഉപയോഗിച്ച് പുറം ഭാഗ പെപമർബിലന്റെ ഒരു കോട്ട് പ്രയോഗിച്ചതിന് ശേഷം 3-4 മണിക്കൂർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അനുവദിക്കുക. മികച്ച ഫലം മാറ്റാൻ കാരിക്കാനും, ബിൽക്കുള്ള വെറ്റ് പെപമാ കോട്ട് എക്സ്പ്രസിന്റെ പൊതു പെയിന്റ് പ്രയോഗിക്കുക.
- പെപമർ പ്രയോഗിച്ചതിന് ശേഷം, വാട്ടർപ്പൂഫിംഗ് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന എക്സ്പ്രസിന്റെ പൊതു പെയിന്റ് പ്രയോഗിക്കുക.

സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ

Properties	Seep Guard Vertical Surfaces	Test Method
Tensile Adhesion Strength (pull off) (n/mm ²) @ 28 days	1.59	ASTM D7234
Water Impermeability (Against Hydrostatic Pressure) (Bar)	Positive Side: Nil @ 5 bar & 2mm @ 7 bar Negative Side: Pass @ 5 bar	EN 12390-8:2000
Crack Bridging (MM)	No cracking up to 1.62 mm	EN 1062-7
Alkali Resistance	No colour Change	IS 15489
Fungal Resistant	Zero rating	ASTM G 21
Coverage* Vertical Surface: Two coats on plaster/concrete surface (Priming coat with 100% +One coat with 60-65%, Sqft/Kg)	24-26	In-House
Coverage* Vertical Surface: Three coats on RCC/concrete surface (Priming coat with 100 %+Two coat with 60-65%, Sq.ft./Kg)	14-16	In-House
Pot Life, hrs.	1.5	In-House
Reduction of surface temp. at Noon time (°C)	8-10	In-House

*This value is on ideal concrete surface; however, this may change according to surface pattern/ texture

ബഹുമാനപ്പെട്ട ലൈൻസ്

കൂറക്കാത്ത നിലയിലും അനുഭോജ്യമായ സംരക്ഷണ സ്ഥിതിയിലും
ആശാനകിൽ, നിർമ്മിച്ച മാസം മുതൽ 9 മാസം



തല്പര്യത്തിലും
വെള്ളത്തിലും



ഒരു കണക്കിൽ
പ്രതിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള
ഉയർന്ന ശേഷി



പ്രതലത്തിലെ
താപനില
കുറയ്ക്കൽ





SEEP GUARD

WATERPROOFING SOLUTIONS

VERTICAL SURFACES

